



MATERIAUX D'APPORT



5995

DESIGNATION

MATERIAU D'APPORT POUR SOUDURE : CUIVRE / ARGENT 5%

Référence fournisseur	5995
Durée de la garantie	2 ANS HORS PIECE D'USURE
Code EAN	8008004004101
PCB	6
Dimensions (cm)	30X10X0,5
Poids (gr)	34
Certification	CE
Matieres	CUIVRE/ARGENT 5%
Aimentation	/
Puissance (Kw)	/

PHOTO



SPECIFICITES TECHNIQUES :

6 / PCS DE BAGUETTES EN CUIVRE/ARGENT 5% DE DIAMETRE 1,5 MM.TEMPERATURE DE FUSION 710°.CONSEILS D'UTILISATIONS :ALLIAGE A FAIBLE TENEUR EN ARGENT. POUR SOUDER ALLIAGES A BASE DE FER (FER ET ACIER) ET NON (CUIVRE / LAITON / BRONZE).TRES BONNE FLUIDITE. IL EST RECOMMANDE L'UTILISATION DU DESOXYDANT NOTRE ART. 5998